

LOXON INTERIORES SEMI SATINADO

DESCRIPCION



Interiores Semi Satinado es un látex acrílico formulado para ofrecer la mejor opción para realzar la belleza de los espacios interiores, gracias a su especial acabado aterciopelado. Para ser utilizado en paredes de mampostería, paneles prearmados, yeso, madera, metal y aún sobre empapelados.

BENEFICIOS Y USOS

- Excelente poder cubritivo
- Super Lavable. Resistente a las manchas.
- Acabado especial aterciopelado.
- Disimula las imperfecciones características de todas las paredes.
- Fórmula especial Antihongo.
- Fácil y rápido de aplicar. Bajo Olor

En **exteriores** para ser aplicado sobre superficies de ladrillo, revoques, fibrocemento, hormigón, etc.

En **interiores** para aplicar sobre mampostería, cemento, yeso, papel, etc.

En ambos casos debe utilizarse el fondo correspondiente.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

Superficies Nuevas

mampostería, hormigón, revoques:

- En superficies nuevas con alcalinidad, dejar transcurrir como mínimo 3 meses o tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. **Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad.** Verificarlo en todos los casos mediante un indicador o papel pH (Valor: 7-8).

- En superficies muy lisas, realizar el mismo tratamiento.

En los casos precedente, antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de PROBASE Loxon Acondicionador o PROBASE Acondicionador Acrílico, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

- Si se trata de una superficie envejecida poco cohesionada, aplicar **PROBASE Loxon Acondicionador**, diluido en partes iguales con aguarrás. Emparejar imperfecciones con **PROBASE Z10 Enduido Plástico INTERIOR**, a fin de lograr un sustrato que permita obtener la tersa terminación del **LOXON INTERIOR SEMI SATINADO**. Lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar el **PROBASE Loxon Acondicionador** diluido sobre esas áreas, para evitar diferencias de absorción.

• **Yeso:** Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, sólo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano **PROBASE Acondicionador Acrílico**, siguiendo las instrucciones de ese producto.

• **Madera:** Lijar la superficie en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **PROBASE Fondo Blanco Sintético**. Para una óptima protección de la madera contra la acción destructiva de hongos e insectos, se recomienda la aplicación previa de una mano de **REXPAN Preservador para Maderas**. En caso de ser necesario, reparar imperfecciones con **PROBASE Masilla al Aguarrás**. Dejar secar, lijar y eliminar el polvillo.

Es siempre conveniente retocar las zonas reparadas con **PROBASE Fondo Blanco Sintético** para evitar diferencias de absorción. Dejar secar, lijar suavemente y eliminar el polvillo antes de aplicar **LOXON INTERIOR SEMI SATINADO**.

En todos los casos terminar el trabajo con LOXON INTERIOR SEMI SATINADO.

Superficies Previamente Pintadas

• En superficies contaminadas con hongos limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Volver a enjuagar. Embeber la superficie con una solución de 120 cm³ de **Pasta Kem Antihongo** en 4

litros de agua. **No** enjuagar. Dejar secar antes de pintar.

- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija; aplicar **PROBASE Loxon Acondicionador** convenientemente diluido y corregir las imperfecciones con **PROBASE Z-10 Enduido Plástico INTERIOR**. Lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar **PROBASE Loxon Acondicionador** diluido sobre esas áreas, para evitar diferencias de absorción.

- En caso de superficies pulverulentas, entizadas o absorbentes, aplicar una mano de **PROBASE Loxon Acondicionador** diluido 1:1 con aguarrás mineral para fijar el polvillo. Una vez aplicado el **acondicionador**, la superficie debe quedar sin brillo.

- En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre y tratar como si fuera una superficie nueva.

En todos los casos terminar el trabajo con LOXON INTERIOR SEMI SATINADO.

CARACTERISTICAS

- Colores: Blanco.
- Colores adicionales utilizando entonador **Kem Color**, usando un máximo de 30cm3 por litro de pintura.
- Acabado: Semi Satinado.
 - Aplicación: A pincel o rodillo, diluyendo con un máximo de 10% de agua si fuera necesario. Los elementos de trabajo deben limpiarse con agua y detergente.
 - Rendimiento: 12 a 14 m2 por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color. (*)
 - Secamiento: 2 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. No repintar antes de las 6 horas.
 - Presentación: 1, 4, 10 y 20 litros..

RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien la pintura antes de usar.
- Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua.
- Cuando se deba lavar las superficies pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

